



CHAUX EN PÂTE D'AUGMONTEL

Chaux aérienne artisanale CL 90-S

Chaux en pâte

Marque : Augmontel

Utilisation : Authentique chaux en pâte, réalisée par notre partenaire artisan avec de la chaux extraite à proximité de l'atelier, prête à l'emploi très fine et très blanche, idéale pour les badigeons, les enduits fins, les stucs, les tadelacks et les fresques.

Composition : chaux en pâte de très grande finesse et très blanche, idéale pour les badigeons et les fresques .

Conditionnement: 6; 12; 20kg .

Description du produit

Avantages : La chaux en pâte d'Augmontel est réalisée de façon artisanale sans aucun adjuvant. Cette chaux en pâte est particulièrement adaptée pour la réalisation de badigeons, plus communément appelée « peinture à la chaux », qui seront plus résistant et plus couvrants qu'avec une chaux en poudre réhydratée.

Autre avantage : très onctueuse à l'application, la chaux en pâte laisse les murs respirer, elle supprime également les bactéries (effet désinfectant).

Mise en œuvre : pour un badigeon, ajouter autant d'eau que de chaux en pâte ,puis un liant à la caséine (10% de la chaux, pour un seau de 6kg soit 600gr de liant) et terminer par les pigments que vous aurez préalablement dilué avec quelques gouttes de produit vaisselle dans un récipient séparé(dosage maximum 10% du poids de la chaux au delà la teinte n'évoluera plus).Le mélange obtenu,doit avoir la consistance de la pâte à crêpes.

Application: mouiller à l'eau le support avant d'appliquer au rouleau ou à la brosse .Pour obtenir un aspect marbré ,passez une première couche assez liquide (aspect pâte à crêpes) et une deuxième couches plus épaisse à la brosse.Cette deuxième passe épaisse laissera davantage de pigments donc des traces plus foncées.

Aspect : peinture très couvrante blanc ou colorés d'un aspect épais et très mat. Attendre 10 jours avant séchage complet.

Consommation : 20 à 30m² en une passe avec le pot de 6 kg,soit 5m²/kg de chaux.

Conditionnement : pot 6, 12 et 20kg

Mise en œuvre à l'extérieur : pour une meilleure résistance à la pluie, ajouter Sica latex (résine acrylique) à raison de 5 % de la quantité du lait de chaux.